

ASWAN LIGHT RED



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,64 t/m³

Druckfestigkeit:

170 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

6,4 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot, weiß/hell, Hellgrau, SchwarzGrobkörnig

Fundort:

Assuan

Ägypten

Handelsnamen:

ASWAN LIGHT RED, ASSUAN LIGHT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

2.20

INSK Nummer alt:

2.1.73

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.