

ARNSDORF GELB



Granit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,6 t/m³

Druckfestigkeit:

174,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11,0 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, Mittelkörnig

Fundort:

Arnsdorf/ Lausitz
Deutschland

Handelsnamen:

ARNSDORF GELB, KÖNIGSHAIN, DORADO, MELAUNE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

8.5

INSK Nummer alt:

2.3.5

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,6 Gew.-%