

REINHARDSDORF BH



Sandstein

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,02 t/m³

Druckfestigkeit:

53,6 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

4,55 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Fein- bis mittelkörnig

Fundort:

Reinhardsdorf/ Pirna
Deutschland

Handelsnamen:

REINHARDSDORF BH, REINHARDSDORF
BILDHAUERQUALITÄT, ELBSANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

94.1

INSK Nummer alt:

6.2.53

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

7,7 Gew.-%