

POSTA BH



Sandstein

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,00-2,04 t/m³

Druckfestigkeit:

44-55 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

5,8-6,3 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Quarz:90,9%

Feldspat:1,7%

Muscovit-Glimmer:0,1%

Erzminerale:6,7%

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, GelbMittelkörnig

Fundort:

Posta / Elbe

Deutschland

Handelsnamen:

POSTA BH, POSTA BILDHAUERQUALITÄT, ELBSANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

95.3

INSK Nummer alt:

6.2.54

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

13,1-14,8 Gew.-%