

OBERSCHLETTENBACH



Sandstein

Buntsandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,99 t/m³

Druckfestigkeit:

48 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, BeigeFeinkörnig

Fundort:

Oberschlettenbach / Bad Bergzabern
Deutschland

Handelsnamen:

OBERSCHLETTENBACH, ANNWEILER SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

90.11

INSK Nummer alt:

6.3.35

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

8,3 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de