

KILKENNY



Kalkstein

mit Crinoiden

Alter: Karbon

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,69 t/m³

Druckfestigkeit:

110-126 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,7 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau,

Fundort:

Kilkenny

Irland

Handelsnamen:

KILKENNY, CARLOW LIMESTONE, IRISH BLUE LIMESTONE, IRISCHER BLAUSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

61.5

INSK Nummer alt:

7.1.15

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,14 Gew.-%

Porosität:

0,31 Vol.-%

EModul:

75,1 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de