

CHIAMPO FILETTATO



Kalkstein

Nummulitenkalk

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,69 t/m³

Druckfestigkeit:

165 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

164 MPa

Biegefestigkeit:

25,4 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Chiampo / Vicenza

Italien

Handelsnamen:

CHIAMPO FILETTATO, CHIAMPO ROSATO, CHIAMPO GROLLA FILETTATO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

73.8

INSK Nummer alt:

8.2.7

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,15 Gew.-%

EModul:

78 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de