


VAHLOVICE



Granodiorit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,701 t/m³

Druckfestigkeit:

202,7 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

14,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Beige Mittelkörnig

Fundort:

Vahlovice / Blatna

Tschechische Republik

Handelsnamen:

VAHLOVICE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

12.11

INSK Nummer alt:

3.2.28

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,11 Gew.-%

Porosität:

0,33 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de