

PILES CREEK



Sandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,27-2,30 t/m³

Druckfestigkeit:

58-64 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

9,2-10,2 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Mittelkörnig

Fundort:

Piles Creek / Somersby
Australien

Handelsnamen:

PILES CREEK, GUINEA GOLD

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

3,75-4,5 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de