

DREAMTIME



Granit

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,65 t/m³

Druckfestigkeit:

147 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

19 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, Grün, BlauMittel- bis grobkörnig

Fundort:

Tennant Creek /North.Territory

Australien

Handelsnamen:

DREAMTIME, DARWIN DREAMTIME, DREAMTIME
MULTICOLOR

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

18.2

INSK Nummer alt:

3.3.33

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,09 Gew.-%