

CALACATTA VAGLI NO.1



Marmor

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

128,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

124,3 MPa

Biegefestigkeit:

12,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Beige Feinkörnig

Fundort:

Vagli Sotto / Carrara
Italien

Handelsnamen:

CALACATTA VAGLI NO.1

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

9.4.19

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,025 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,3 mm/m/100K

EModul:

46,5 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de