


VERDE AVER



Serpentinit

Serpentinitbreckzie

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,68 t/m³

Druckfestigkeit:

204 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

186 MPa

Biegefestigkeit:

21,7 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, weiß/hell, Schwarzgrün

Fundort:

Bocca d'Aver / Chatillon
Italien

Handelsnamen:

VERDE AVER, VERDE ALPI, VERT DES ALPES

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

59.10

INSK Nummer alt:

10.5.7

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,2 Gew.-%