

PINARCIK ROSA



Travertin

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

69,2 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rot,

Fundort:

Pinarcik / Altintas

Türkei

Handelsnamen:

PINARCIK ROSA, ROSA TRAVERTIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

75.15

INSK Nummer alt:

7.5.27

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

1,09 Gew.-%

Porosität:

3,0 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de