

HOPFAU



Sandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,13 t/m³

Druckfestigkeit:

80 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Mittelkörnig

Fundort:

Hopfau / Sulz / Rottweil
Deutschland

Handelsnamen:

HOPFAU, DORNHAN, SULZER SANDSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

90.8

INSK Nummer alt:

6.3.44

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

5,8 Gew.-%

Porosität:

14 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de