

VYARA LIGHT



Gneis

aplitisch

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,633 t/m³

Druckfestigkeit:

122 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

9,8 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, Rosa, RotbraunFeinkörnig

Fundort:

Pudukkottai / nō Madurai / Tamil Nadu

Indien

Handelsnamen:

VYARA LIGHT, JUPARANA VIARA, VYARA JUPARANA, VYARA JUPRANA, VYARA GOLD

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

46.11

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,37 Gew.-%