

CHEROKEE PEARL GREY



Marmor

Alter: Kambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,714 t/m³

Druckfestigkeit:

65,55 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

9,48 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

weiß/hell, DunkelgrauMittel- bis grobkörnig

Fundort:

Tate / Pickens County / Georgia
USA

Handelsnamen:

CHEROKEE PEARL GREY

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,09 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de