

## OBERNKIRCHEN



### Sandstein

**Alter:** Kreide

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,26 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

94,0 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

10,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Feinkörnig

**Fundort:**

Obernkirchen / Hannover  
Deutschland

**Handelsnamen:**

OBERNKIRCHEN, BREMER STEIN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

95.2

**INSK Nummer alt:**

6.2.9

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

5,76 Gew.-%