

PADANG DARK



Diorit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,63 t/m³

Druckfestigkeit:

175 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

15,3-17,8 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Sehr feinkörnig

Fundort:

Changle / Provinz Fujian
China

Handelsnamen:

PADANG DARK, G654, CHINA IMPALA, DARK BARRY GREY

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland sehr häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

27.9

INSK Nummer alt:

4.3.35

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,19-0,36 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de