

MILFORD PINK



Granit

vergneist

Alter: Paläozoikum

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,625 t/m³

Druckfestigkeit:

191,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

8,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige, Schwarz, RosaFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Hopkinton / Milford / Massachusetts

USA

Handelsnamen:

MILFORD PINK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

8.16

INSK Nummer alt:

2.3.48

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,27 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de