

## STONERAISE RED



### Sandstein

Quarzsandstein

**Alter:** Karbon

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,23 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

67 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

2,3 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa, Grobkörnig

**Fundort:**

Lazonby Fell, Penrith / Stockton / Cumbria  
Großbritannien

**Handelsnamen:**

STONERAISE RED, LAZONBY, PENRITH SANDSTONE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

90.31

**INSK Nummer alt:**

6.3.41

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

4,85 Gew.-%