


PORFIDO DIAZ



Rhyolit

Alter: unbekannt

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,555 t/m³

Druckfestigkeit:

221,5 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

22,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Hellgrau

Fundort:

Puerto Madryn / Chubut
Argentinien

Handelsnamen:

PORFIDO DIAZ, PORFIDO VIOLA, VIOLA DIAZ

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

33.13

INSK Nummer alt:

5.1.31

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,65 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de