

NIVELSTEIN



Sandstein

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Keine Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

1,97 t/m³

Reindichte:

2,65

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, BraunFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Herzogenrath/Aachen

Deutschland

Handelsnamen:

NIVELSTEIN, NIEVELSTEIN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

9,89 Gew.-%

Porosität:

25,71 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de