

G682



Granit

Alter: Jura

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,57-2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

114-160 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11,3-16,2 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rosa, weiß/hell, GelbFein- bis mittelkörnig

Fundort:

Shijing / Prov. Fujian
China

Handelsnamen:

G682, PADANG GELB, PADANG CRISTAL GOLD, CRISTAL GOLD, GOLDEN SAND

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

5.31

INSK Nummer alt:

2.3.53

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,5 Gew.-%