

DIASPRO



Kalkstein

Kalkbrekzie

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,60 t/m³

Druckfestigkeit:

137 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

87 MPa

Biegefestigkeit:

14 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Viele Farben, weiß/hell, Rotbraun, Braun, Gelb, Beige

Fundort:

Customaci / Trapani

Italien

Handelsnamen:

DIASPRO, BRECCIA DIASPRO

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

79.4

INSK Nummer alt:

6.1.72

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!