

## ASYUT



### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Gelb, weiß/hell

**Fundort:**

Asyut  
Ägypten

**Handelsnamen:**

ASYUT, EGYPT ALABASTRO, ALABASTRO, ALABASTRO  
EGIZIANO

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

## Onyx

**Alter:** Quartär

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

**INSK Nummer:**

76.1

**INSK Nummer alt:**

9.6.42

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,73 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

106,8 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

102,5 MPa

**Biegefestigkeit:**

18 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de