

ARTICUM RED



Granit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,62 t/m³

Druckfestigkeit:

230 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11,6 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Alkalifeldspat:52%

Plagioklas:19%

Quarz:22%

Biotit-Glimmer:7%

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Feinkörnig

Fundort:

Meltaus / Rovaniemi

Finnland

Handelsnamen:

ARTICUM RED, MELTAUS RED, ARCTICUM RED

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

1.22

INSK Nummer alt:

2.1.81

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,29 Gew.-%