

NERO MARCOS



Diorit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,90 t/m³

Druckfestigkeit:

132 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

11,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Mittelkörnig

Fundort:

Sao Marcos / Santa Maria / Rio Grande do Sul
Brasilien

Handelsnamen:

NERO MARCOS, BLACK SAO MARCOS, NERO GALASIA,
MARCOS BLACK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

28.13

INSK Nummer alt:

4.3.33

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,10 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de