

## HAZAR ROSE



### Kalkstein

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,73 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

101,9 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

6,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Calcit:** 95,45%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa,

**Fundort:**

Cermik / Elazig

Türkei

**Handelsnamen:**

HAZAR ROSE, ROSA TEA, HAZAR PINK, HAZAR PEMBE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,5 Gew.-%

**EModul:**

69,1 GPa