

TRIGACHES ESCURO



Marmor

Alter: Kambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

40,3 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

30,9 MPa

Biegefestigkeit:

11,1 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau, DunkelgrauGrobkörnig

Fundort:

Herdade do Monvestido / Trigaxes / Beja
Portugal

Handelsnamen:

TRIGACHES ESCURO, TRIGAXES ESCURO, CINCENTO
CLARO COM BANDAS

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

82.10

INSK Nummer alt:

9.3.1

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,05 Gew.-%

Porosität:

0,13 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,99 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Mineralbestand

Calcit:99%

Muscovit-Glimmer:1%

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de