

TAILLON BLACK



Anorthosit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,844 t/m³

Druckfestigkeit:

140 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

13,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Grob- bis riesenkörnig

Fundort:

St-Henri de Taillon / Quebec
Kanada

Handelsnamen:

TAILLON BLACK, NOIR TAILLON

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

28.9

INSK Nummer alt:

4.4.49

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,056 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de