

LABRADOR ANTIK



Anorthosit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nur bedingt haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,69 t/m³

Druckfestigkeit:

220 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,3 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Interferenzfarben, nach Beleuchtung und Richtung wechselnd, BraunGrobkörnig

Fundort:

Egersund
Norwegen

Handelsnamen:

LABRADOR ANTIK, FALCON EYE, LABRADOR ANTIQUE, BLUE ANTIQUE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

30.12

INSK Nummer alt:

4.4.44

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

Wasseraufnahme:

0,07-0,12 Gew.-%

Porosität:

0,18-0,33 Vol.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de