

## TASCILAR ROSALIA



### Kalkstein

Fossilkalk

**Alter:** Jura

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,74 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

121,41 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

95,12 MPa

**Biegefestigkeit:**

33,15 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

### ■ Mineralbestand

**Calcit:**88,16%

**Dolomit:**6,23%

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Rosa

**Fundort:**

Tascilar / Bilecik

Türkei

**Handelsnamen:**

TASCILAR ROSALIA , CREME PATRICIA, ROZALYA, ROSALIA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

70.12

**INSK Nummer alt:**

8.4.66

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

0,18 Gew.-%

**Porosität:**

0,49 Vol.-%