


GRÜNSCHIEFER



Chloritschiefer

mit Epidot

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,93 t/m³

Druckfestigkeit:

94,8 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

19,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Graugrün, Grün, Schwarzgrün

Fundort:

Geschriebenstein / Rechnitz / Burgenland
Österreich

Handelsnamen:

GRÜNSCHIEFER, ROYAL GREEN, RECHNITZER
GRÜNSCHIEFER, PANNONIA GRÜN

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

58.7

INSK Nummer alt:

10.4.22

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de