

## LAPPLAND BLACK



### Gabbro

Bronzit-Gabbro

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

3,26 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

133 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

16,4 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Schwarz, Mittelkörnig

**Fundort:**

Kalix (Bottn. Meerbusen), finn. Grenze  
Schweden

**Handelsnamen:**

LAPPLAND BLACK, KALIX, LAPLAND BLACK, LAPPPIA BLACK

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

28.10

**INSK Nummer alt:**

4.4.48

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,08 Gew.-%