

PICTURE STONE



Sandstein

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,31 t/m³

Druckfestigkeit:

120 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

127 MPa

Biegefestigkeit:

19,7 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Rotbraun, Beige Sehr feinkörnig

Fundort:

Naboomspruit
Republik Südafrika

Handelsnamen:

PICTURE STONE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

92.12

INSK Nummer alt:

6.2.66

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

4,24 Gew.-%