


## TITTLINGER GROBKORN



### Granit

Porphygranit

**Alter:** Oberkarbon

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,66 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

242 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Rosa, HellgrauGrobkörnig

**Fundort:**

Höhenberg bei Tittling  
Deutschland

**Handelsnamen:**

TITTLINGER GROBKORN , BAYERWALD ROSA, TITTLING  
GROBKORN

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

8.1

**INSK Nummer alt:**

2.3.26

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen  
Rahmen.