

## VERDE VITTORIA



### Serpentinit

geschiefert

**Alter:** Mesozoikum

**Gesteinsgruppe:** Metamorphe Gesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Mattglanz erzielbar.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Druckfestigkeit:**

>240 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

17,7 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Schwarzgrün,

**Fundort:**

Monte Muggio/Bellano/Como  
Italien

**Handelsnamen:**

VERDE VITTORIA, SERPENTINO VITTORIA

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

59.18

**INSK Nummer alt:**

10.5.40

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

**Säurebeständigkeit:**

Einzelne Mineralbestandteile sind nicht dauerhaft säurebeständig!

**Wasseraufnahme:**

0,05 Gew.-%

**Thermische Dehnung:**

0,44-0,65 mm/m/100K

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de