

GUBER DUNKEL



Kalksandstein

Flyschsandstein, calcitisch gebunden

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,59-2,78 t/m³

Druckfestigkeit:

209,7 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

221,2 MPa

Biegefestigkeit:

30,5 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Dunkelgrau, Feinkörnig

Fundort:

oberhalb Alpnach / Kanton Obwalden
Schweiz

Handelsnamen:

GUBER DUNKEL, GUBER QUARZSANDSTEIN DUNKEL,
GUBERSTEIN DUNKEL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,08 Gew.-%

Thermische Dehnung:

0,52 mm/m/100K

EModul:

74 GPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de