

YELLOW KUNMING



Sandstein

mit Schrägschichtung

Alter: ?

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,27 t/m³

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

5,08 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Gelb, BraunFein- bis mittelkörnig

Fundort:

nahe Kunming / Prov. Yunnan
China

Handelsnamen:

YELLOW KUNMING, TOBACCO, PIETRA DORATA CHINA,
YELLOW GRIT KUNMING

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

93.16

INSK Nummer alt:

6.2.69

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

3,39 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de