


NEGRO BATALLA



Diorit

Alter: Oberkarbon

Gesteinsgruppe: Tiefengesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,77 t/m³

Druckfestigkeit:

144 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,47 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz, Mittelkörnig

Fundort:

Fregenal de la Sierra / Badajoz
Spanien

Handelsnamen:

NEGRO BATALLA

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

26.10

INSK Nummer alt:

4.3.34

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,16 Gew.-%