

## BALA FLOWER



### Granitporphyr

**Alter:** Präkambrium

**Gesteinsgruppe:** Tiefengesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,61 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

203 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

20 MPa

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Hellgrau, RosaFeinkörnig

**Fundort:**

Bala / Jalore / Rajasthan  
Indien

**Handelsnamen:**

BALA FLOWER, BALA GREY

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

**INSK Nummer:**

3.22

**INSK Nummer alt:**

3.3.36

**Eignung als Bodenbelag:**

Geeignet.

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

0,44 Gew.-%

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de