

VES-BASALT



Basalt

Alter: Tertiär

Gesteinsgruppe: Ergussgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,86 t/m³

Druckfestigkeit:

344,9 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

364,0 MPa

Biegefestigkeit:

44,93 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Schwarz,

Fundort:

Pleiku / Prov. Gia Lai
Vietnam

Handelsnamen:

VES-BASALT

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

36.11

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

Wasseraufnahme:

0,21 Gew.-%