

ÖLAND ROT FLAMMIG



Kalkstein

Alter: Ordovizium

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Mattglanz erzielbar.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,67 t/m³

Druckfestigkeit:

164,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

17,7 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Graubraun

Fundort:

Horns Udde, Öland
Schweden

Handelsnamen:

ÖLAND ROT FLAMMIG, ÖLANDSTONE RED MIXED

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

INSK Nummer alt:

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,5 Gew.-%