

MARGACO MIRABEL



Kalkstein

Onkoidkalk

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,515 t/m³

Druckfestigkeit:

92,7 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

86,7 MPa

Biegefestigkeit:

19,6 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Serro Ventoso/ Alcobaca

Portugal

Handelsnamen:

MARGACO MIRABEL, MIRABELLE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

INSK Nummer:

69.15

INSK Nummer alt:

8.4.44

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

2,34 Gew.-%

Porosität:

5,90 Vol.-%

Thermische Dehnung:

0,53 mm/m/100K

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de