

YIXING COFFEE



Kalkstein

Stylolithenkalk

Alter: ?

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist im Außenbereich nicht haltbar.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,71 t/m³

Druckfestigkeit:

135 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

10,9 MPa

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Braun, Rotbraun

Fundort:

Niantianmen / Zhangzhu / Yixing / Prov. Jiangsu
China

Handelsnamen:

YIXING COFFEE, COFFEE BROWN, M 052, M 3252, MCF001

Verfügbarkeit:

Verfügbar. Jedoch kaum in Deutschland eingesetzt.

INSK Nummer:

66.6

INSK Nummer alt:

7.6.40

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet. Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

0,03 Gew.-%

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

Copyright 2024 natursteinonline.de