

## BATEIG DIAMANTE



### Kalkstein

Kalkarenit

**Alter:** Kreide

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Nur Feinschliff möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,2 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

36,3 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

45,6 MPa

**Biegefestigkeit:**

12,8 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige,

**Fundort:**

Novelda / Alicante

Spanien

**Handelsnamen:**

BATEIG DIAMANTE, PIEDRA NOVELDA, PIEDRA DI BATEIG DIAMANTE, IBERO LIMESTONE

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

**INSK Nummer:**

74.5

**INSK Nummer alt:**

6.5.16

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist säureempfindlich!

**Wasseraufnahme:**

5,8 Gew.-%