

BATEIG AZUL



Kalkstein

Kalkarenit

Alter: Kreide

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,33 t/m³

Druckfestigkeit:

41,0 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

7,1 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Hellgrau,

Fundort:

Novelda / Alicante

Spanien

Handelsnamen:

BATEIG AZUL, PIEDRA NOVELDA, PIEDRA DI BATEIG AZUL

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

74.5

INSK Nummer alt:

6.5.16

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

4,78 Gew.-%