

FREYBURG



Kalkstein

Muschelkalk-Schaumkalk

Alter: Trias

Gesteinsgruppe: Sedimentgesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Nur Feinschliff möglich.

Politurhaltbarkeit:

unbekannt

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,07 t/m³

Druckfestigkeit:

25 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

MPa

Biegefestigkeit:

12 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Beige,

Fundort:

Freyburg/ Naumburg
Deutschland

Handelsnamen:

FREYBURG, FREYBURGER SCHAUMKALK

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

74.1

INSK Nummer alt:

6.5.3

Eignung als Bodenbelag:

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist säureempfindlich!

Wasseraufnahme:

3,0-5,7 Gew.-%