

## HAHNBRUCH



### Sandstein

Semionotensandstein

**Alter:** Keuper

**Gesteinsgruppe:** Sedimentgesteine

### ■ Technische Eigenschaften

**Politurqualität:**

Keine Politur möglich.

**Politurhaltbarkeit:**

unbekannt

### ■ Technische Daten

**Rohdichte:**

2,2 t/m<sup>3</sup>

**Druckfestigkeit:**

73 MPa

**Druckfestigkeit nach Frost:**

MPa

**Biegefestigkeit:**

5,0 MPa

\* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

\* Alle Angaben ohne Gewähr

### ■ Allgemeine Informationen

**Aussehen:**

Beige, Mittelkörnig

**Fundort:**

Eltmann / Bamberg

Deutschland

**Handelsnamen:**

HAHNBRUCH

**Verfügbarkeit:**

Verfügbar. In Deutschland häufig eingesetzt.

**INSK Nummer:**

**INSK Nummer alt:**

**Eignung als Bodenbelag:**

**Säurebeständigkeit:**

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.

**Wasseraufnahme:**

7,1 Gew.-%