

BROWN CHOCOLATE



Kataklasit

Alter: Präkambrium

Gesteinsgruppe: Metamorphe Gesteine

■ Technische Eigenschaften

Politurqualität:

Politur möglich.

Politurhaltbarkeit:

Die Politur ist auch im Außenbereich dauerhaft.

■ Technische Daten

Rohdichte:

2,645 t/m³

Druckfestigkeit:

130,39 MPa

Druckfestigkeit nach Frost:

132,02 MPa

Biegefestigkeit:

19,82 MPa

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Angaben um Richtwerte handelt, die keine aktuellen Prüfzeugnisse ersetzen.

* Alle Angaben ohne Gewähr

■ Allgemeine Informationen

Aussehen:

Rotbraun, Feinkörnig

Fundort:

(Nordost)
Brasilien

Handelsnamen:

BROWN CHOCOLATE

Verfügbarkeit:

Verfügbar. In Deutschland hin und wieder eingesetzt.

INSK Nummer:

43.22

INSK Nummer alt:

10.6.38

Eignung als Bodenbelag:

Geeignet.

Säurebeständigkeit:

Das Gestein ist beständig gegen Säureangriff im üblichen Rahmen.